



## ТРИОКОР МАСТИК 4500

### Модифицированная эпоксидная грунтовка

**ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА:** Двухкомпонентная высокоструктурированная модифицированная эпоксидная грунтовка с содержанием фосфата цинка.

**НАЗНАЧЕНИЕ ПОКРЫТИЯ:** Для защиты металлоконструкций, промышленных объектов, объектов нефтегазового сектора и инфраструктуры, эксплуатирующихся в средах атмосферно-коррозионной категории до С5 (ИСО 12944).

Допускается применение для рабочих температур до 120 °С.  
Не применяется в условиях погружения.

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Цвет:** Серый.

**Сухой остаток (по объему):** 70±5 %

**Теоретический расход:** 0,107 л/м<sup>2</sup>, при ТСП 75 мкм.

**Толщина покрытия:**

Таблица толщин мокрой и сухой пленки

Толщина пленки	ТМП, мкм	ТСП, мкм
Минимальная	107	75
Максимальная	393	275

**Время сушки:**

Время сушки при ТСП 75 мкм								
Температура окрашиваемой поверхности	0°C	5°C	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C	35°C
Высыхание до отлипа	9 ч	5 ч	2 ½ ч	1 ½ ч	1 ¼ ч	1 ч	55 мин	¾ ч
Высыхание до нанесения следующего слоя:								
ТРИОКОР МАСТИК 4500	32 ч	16 ч	8 ч	5 ч	4 ч	3 ч	2 ½ ч	2 ч
ТРИОКОР ФИНИШ 5500	32 ч	16 ч	8 ч	5 ч	4 ч	3 ч	2 ½ ч	2 ч

Время сушки определяется актуальной ТСП. Времена сушки, приведенные в данном разделе, носят рекомендательный характер. При оценке фактического времени сушки необходимо также учитывать наличие воздушных потоков и относительную влажность воздуха.



# Техническое описание



- ХРАНЕНИЕ:** 24 месяца с даты изготовления. Рекомендуется хранить в сухом темном месте в герметичной заводской упаковке при температуре от 0°C до плюс 30°C, избегать прямого воздействия УФ лучей и других источников тепла.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Небольшие отклонения численных значений физических величин допустимы.
- ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ  
УПАКОВКА:** Комплект «основа – отвердитель» - 20 л.
- ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И  
ТЕХНИКА  
БЕЗОПАСНОСТИ:** Ознакомьтесь с Паспортом безопасности на материал.